SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW308LNF

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>35	1.6
Resilienza KV	J (-20ºC)	45	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308 LT0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L R C21/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unione di lamiere sottili in acciaio inox del tipo AISI 304-304L e simili con basso amperaggio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2018