SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW309LH

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E309LT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, CO2

Campo di impiego
Saldature di acciai inox tipo AISI 309L sottoposte ad ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/07/2015