

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	16 - 21
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti facilmente lavorabili all'utensile, resistenti a forti urti, a frizione e ad ossidazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021