SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW309LP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>25	
Resilienza KV	J (-20ºC)	50	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 309 LT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 L P C1/M21 1

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni in tutte le posizioni di acciai inox AISI 309L ed unioni di acciai inox con acciai al C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016