SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW316LNF

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>25	1.6
Resilienza KV	J (-20ºC)	44	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316L T0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni di di lamiere sottili in acciaio inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020