SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW316LT

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316LT1-1/4

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>25	
Resilienza KV	J (0ºC)	74	
Resilienza KV	J (-100ºC)	53	
Resilienza KV	J (-196ºC)	34	

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni di acciai inox del tipo AISI 316L in servizio criogenico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017