

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HB	160 - 220
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1375 - 1430

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Saldatura di unione e placcature in acciaio inossidabile tipo AISI 316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016