

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HV	200
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Sottostrati prima della placcatura in AISI 316L ed unioni eterogenee inox-ferro.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016