

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HB	250 - 280
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Ricariche con processo P.T.A. su stampi ed accessori in bronzo per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2021