

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO PWHT	HB	230
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	38
Granulometria	µm	45 - 106

Tipo impianto: LASER

Campo di impiego

Riporti laser in acciaio inox martensitico resistenti a corrosione ed usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2017