RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

GOMMERSALD 190P	Durezza	HRC	52 - 60
	Granulometria	μm	53 - 150
UNS : R30014	Temperatura di fusione	°C	1200 - 1335

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO

TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.190 per impieghi contro l'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 05/10/2025