SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

1352

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	760		
Limite Elastico	N/mm²	490	2.5	350
Allungamento (5d)	%	32	3.2	350
Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	240	4	350

Campo di impiego
Saldatura altoresistente su acciaio, applicazioni in casi estremi.

Applicazioni
Struttere meccaniche molto sollecitate, unioni a rischio che richiedano condizioni operative di massima sicurezza. Riparazioni di rotture incidentali su basamenti e montanti di presse. Alberi motore, portastampi per lavorazioni a caldo dei metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017