

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	270
Durezza	HRC	25
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Ricariche e riparazioni su maschi e stampi in bronzo d'alluminio per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/10/2019