RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

17W1

Durezza DOPO PWHT	HB	250
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	44
Granulometria	µm	45 - 106

Tipo impianto: LASER

Campo di impiego

Riporti laser in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2017