## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza HV 200 - 250 Granulometria  $\mu m$  53 - 150 Temperatura di fusione  $^{\circ}C$  1320 - 1370

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

## Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/11/2021