

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	290 - 330
Durezza	HRC	28 - 33
Granulometria	µm	45 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Ricariche con pistola ossigeno-acetilene-aria su ghisa e leghe di bronzo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006