

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	33
Granulometria	µm	63 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporto e riparazioni su stampi per vetro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/07/2012