

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HB	290 - 330
Granulometria	µm	53 - 210

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto su collarini e fondi in bronzo di tutti i tipi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022