

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	340
Durezza	HRC	34
Granulometria	µm	20 - 71

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti lavorabili e duttili, resistenti ad usura e corrosione fino a circa 550°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006