RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

276T3

Durezza	HV	200 - 250
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	ºC	1320 - 1370

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Riporti e rivestimenti su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 03/08/2016