

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO SALDATURA	HV	410 - 450
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto in acciaio tipo AISI 431 modificato con elevata resistenza ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/02/2019