RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza HV 350 - 420
Durezza HRC 35 - 42
Granulometria µm 45 - 125
Temperatura di fusione °C 1030 - 1060

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura con discreta lavorabilità all'utensile per l'impiego su accessori per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006