RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

31S

Durezza	HV	290 - 340
Durezza	HRC	28 - 34
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/04/2021