RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

32T1

Durezza	HV	285 - 330
Durezza	HRC	28 - 33
Granulometria	µm	15 - 53

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Polvere per riporto plasma spray e HVOF su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/06/2019