

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1080 - 1140

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006