

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 410 - 460 |
| Durezza | HRC | 42 - 46 |
| Granulometria | µm | 36 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1000 - 1030 |

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporto "spray fuse" su maschi per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016