

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 440 |
| Durezza | HRC | 44 |
| Granulometria | µm | 20 - 53 |
| Temperatura di fusione | °C | 1480 - 1530 |

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego

Riporti in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016