

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO SALDATURA	HV	410 - 450
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporto in acciaio tipo AISI 431 modificato con elevata resistenza ad usura metallo su metallo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/02/2019