RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

35PSP

Durezza	HV	320 - 370
Granulometria	µm	63 - 210
Temperatura di fusione	ºC	910 - 1070

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su collarini e fondi in ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/03/2022