RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

37M

Durezza	HV	350 - 420
Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1060

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura con discreta lavorabilità all'utensile per l'impiego su accessori per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006