RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

37PSP

Durezza	HV	390 - 445
Durezza	HRC	40 - 45
Granulometria	µm	63 - 210

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con processo P.T.A. per l'impiego su accessori per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/07/2020