

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	530 - 580
Durezza	HRC	51 - 54
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti P.T.A. resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021