

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	500 - 560
Durezza	HRC	49 - 53
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riparti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016