

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HV | 500 |
| Durezza | HRC | 49 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Acciaio rapido modificato per riporti P.T.A. resistenti all'abrasione e ai colpi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016