RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

410LT3

Durezza	HV	440
Durezza	HRC	44
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	ºC	1480 - 1530

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Riporti in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016