

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	540 - 635
Durezza	HRC	52 - 57
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016