

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| Durezza       | HRC | 64 - 68  |
| Granulometria | µm  | 53 - 180 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Depositi resistenti ad usura per abrasione ed erosione anche in presenza di colpi moderati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2019