RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

49S

Durezza	HV	440 - 480
Durezza	HRC	45 - 48
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1000 - 1030

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2017