

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 530 - 580 |
| Durezza | HRC | 51 - 54 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 1000 - 1030 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016