RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

48P

Durezza	HRC	45 - 50
Granulometria	µm	63 - 150

UNS :
N99645

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Lega base nichel ad alta duttilità e resistenza agli impatti

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2021