

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	490
Durezza	HRC	48
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	1060 - 1100

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti in lega tipo SF12 resistenti all'usura ed alla corrosione ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/06/2021