RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

49T

Durezza	HV	480
Durezza	HRC	48
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	ºC	1000 - 1130

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF, CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 06/03/2006