

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	37 - 46
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base nichel tipo Tribaloy T-745 per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2016