RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

50M

Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1080 - 1140

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016