

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :
PCo2

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 500 |
| Durezza | HRC | 49 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |
| Temperatura di fusione | °C | 1280 - 1315 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto Grado 12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021