

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :  
PCo2

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	15 - 53
Temperatura di fusione	°C	1280 - 1315

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2020