RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

51FET3

Durezza	HRC	52 - 55
Granulometria	µm	20 - 53

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Riporto con elevata resistenza ad usura per attrito da metallo con forti carichi ed alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/10/2013