RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

51PH

Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	63 - 180
Temperatura di fusione	ºC	1275 - 1375

EN 14700 :
PCo2

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Riporti P.T.A. in lega al cobalto del tipo Stellite Gr.6 ad elevato tenore di carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017