RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza HV 600
Durezza HRC 55
Granulometria µm 36 - 106
Temperatura di fusione °C 1070 - 1170

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti in lega base cobalto tipo SF1 resistenti a severa usura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006