RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

KOY	Durezza	HV	260 - 320
EN 14700 :	Durezza	HRC	25 - 32
	Granulometria	μm	53 - 150
	Temperatura di fusione	٥С	1185 -
PCo1			1385

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO

TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr.21 con ottima resistenza agli shocks termici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2020